

芜湖市秋华保温材料有限责任公司

出厂检验报告单

样品名称	胶粘剂（岩棉板）		
生产日期	2017.11.13		
产品批号	17.11-3		
检验日期	2017.11.14~2017.12.12		
报告编号	JNJ 15-3		
送检人			
执行标准	DB34/T 1851-2013		
检验项目	拉伸粘结强度原强度、可操作时间		
	检验项目	技术要求	检验结果
拉伸粘结强度原强度	与水泥砂（MPa）	≥ 0.60	0.75
	与 160kg/m ³ 岩棉板（KPa）	≥ 10 ，且破坏界面在保温板内	10.7
	与 120kg/m ³ 岩棉板（KPa）	≥ 7.5 ，且破坏界面在保温板内	8.6
可操作时间（h）		1.5~4.0	4
检验结论	<p>经检验，产品符合 DB34/T 1851-2013 标准技术要求。</p> <p style="text-align: right;">（质检报告章） 签发日期:2017 年 12 月 12 日</p>		
备注	胶粘剂:水=1kg:0.25kg		

批准:_____审核:_____检验:_____

芜湖市秋华保温材料有限责任公司

出厂检验报告单

样品名称	抹面胶浆（岩棉板）		
生产日期	2017.11.13		
产品批号	17.11-4		
检验日期	2017.11.14~2017.12.12		
报告编号	MMJJ 06-4		
送检人			
执行标准	DB34/T 1851-2013		
检验项目	拉伸粘结强度原强度、可操作时间		
检验项目		技术要求	检验结果
拉伸粘结强度原强度（KPa）	与 160kg/m ³ 岩棉板	≥10，且破坏界面在保温板内	10.7
	与 120kg/m ³ 岩棉板	≥7.5，且破坏界面在保温板内	8.6
可操作时间（h）		1.5~4.0	4.0
检验结论	<p>经检验，产品符合 DB34/T 1851-2013 标准技术要求。</p> <p style="text-align: right;">（质检报告章） 签发</p> <p style="text-align: right;">日期:2017 年 12 月 12 日</p>		
备注	胶粘剂:水=1kg:0.25kg		

批准:_____审核:_____检验:_____



秋华保温
QIUHUA HEAT PRESERVATION

岩棉板 产品检验合格证

检验依据: DB34/T1851-2013 表观密度: _____
生产日期: _____ 检验员: _____
产品规格: _____



芜湖市秋华保温材料有限责任公司

厂址:安徽省芜湖方村工业集中区纬六路九号
电话:0553-5437669 8437999 传真: 0553-8436755
<http://www.qhbwcl.com>



秋华保温
QIUHUA HEAT PRESERVATION

抹面砂浆 产品检验合格证

检验依据: DB34/T1851-2013 重量: 30kg/袋
日期: _____ 检验员: _____
贮存: 5-30℃条件—贮存3个月。注意防潮、防冻、防晒。

芜湖市秋华保温材料有限责任公司

厂址:安徽省芜湖方村工业集中区纬六路九号
电话:0553-8437999 8437777 传真: 0553-8436755
<http://www.qhbwcl.com>



秋华保温
QIUHUA HEAT PRESERVATION

胶粘剂 产品检验合格证

检验依据: DB34/T1851-2013 重量: 30kg/袋
生产日期: _____ 检验员: _____
贮存: 5-30℃条件下贮存3个月。注意防潮、防冻、防晒。

芜湖市秋华保温材料有限责任公司

厂址:安徽省芜湖方村工业集中区纬六路九号
电话:0553-5437669 8437999 传真: 0553-8436755
<http://www.qhbwcl.com>